

# AV 20 AQUA

## Speciális alapozó

(AQUA SPEZIALGRUND AV 20)

- > hengerelhető
- > simítóval is felhordható
- > összeragadást csökkentő hatás
- > gyorsan szárad



### Terméktulajdonságok

Speciális, vizes alapozó kitűnő feldolgozási tulajdonságokkal hengereléssel és simítólemezzel történő felhordáshoz.

### Alkalmazhatóság

Beltéri felhasználásra, a fugában összeragadás-gátló hatást fejt ki. Minden **vizes bázisú** Murexin lakkal átdolgozható. Vizes parkettafelület-lezáró alapozás a szokásos parkettákhoz, valamint a problémás padlókhöz, élére állított parkettafrizből készülő padlókhöz és lengőpadlókhöz is. Padlófűtésre alkalmazható.

### Termékadatok

#### Kiszerezés:

10 liter kanna      42 kanna / 420 Liter / raklap

#### Tárolás:

Hűvös, száraz helyen, +5 °C felett, bontatlan csomagolásban kb. 6 hónapig.

### Műszaki adatok

|   |  |
|---|--|
| Átdolgozható  | kb. 1 - 2 óra múlva  |
| Száradás  | kb. 1 -2 óra<br>múlva (hengerelve )<br>kb. 20 perc múlva (spaklizva) |
| Feldolgozási-, környezeti -<br>és száradási hőmérséklet | minimum +15°C  |
| Anyagszükséglet:  |  |
| 1 liter kb. 7 - 8 m <sup>2</sup> , hengerelve           |  |
| 1 liter kb. 20 - 25 m <sup>2</sup> , spaklizva          |  |

### Bedolgozás

#### Javasolt szerszám:

Rozsdamentes lakkozó spakli, lakkhenger

#### Alapfelület:

A kezelendő felület az utolsó csiszolás után tökéletesen tiszta, száraz, olaj- és viaszmaradéktól mentes kell legyen, feleljen meg az ÖNORM B 3000 előírásainak.

#### Megfelel:

Valamennyi, finomra csiszolt fapadlónál, úszópadlónál, ipari parkettánál.

#### Előkészítés:

Finomcsiszolás 100-120-as szemcsemérettel.

#### Feldolgozás:

Az edény tartalmát jól fel kell rázni. Az Aqua SPECIÁLIS ALAPOZÓT háromszor keresztirányban fel kell kenni vagy egyszer fel kell hengerelni. A simítólapát-nyomokat és anyagtorlódásos részeket lehetőleg kerülni kell.

#### +15 °C alatt nem szabad felhasználni!

**Figyelem!** Olyan érzékeny fajoknál, mint a bükk, kőris, juhar, cseresznye stb. simítólemezzel történő felkenés esetén fennáll az árnyékképződés veszélye. Az alapozást ez esetben csak hengerléssel szabad elvégezni.

A parkettafelület lezárását kielégítő száradás után rendszerint közbenső csiszolás nélkül lehet elvégezni. Dilen parketták esetében a Murexin IS 75 Impregnáló bevonatot javasoljuk.

#### Rétegrend felépítési javaslat:

Lakásban: 2 X PS 90 Aqua SPECIAL parkettalakk, hengerelve

**vagy** 2 X PO 70 Aqua Objekt parkettalakk, hengerelve  
Üzemi körülmények között: 3 X PS 90 Aqua SPECIAL parkettalakk, hengerelve

**vagy** 3 X PO 70 Aqua Objekt parkettalakk, hengerelve

## Melegburkolat ragasztási rendszer

### Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

### Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nem jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátzásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyekkel a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételző nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.