

Melegburkolat ragasztási rendszer

# M 522 parketta ragasztó

(PARKETTKLEB- STOFF M 522)



- > nagyon emissziószegény EC1
- > jó bordaállékonyág
- > magas csúsztató és nyírószilárdság



## Terméktulajdonságok

Oldószermentes, gyenge szagú műgyanta-diszperziós ragasztó.

## Alkalmazhatóság

Beltérben, csaphornyos, kis és mozaik parketta ragasztásához. Padlófűtésre megfelelő.

## Termékadatok

### kiszérelés:

20 kg vödör 24 vödör / 480 kg / raklap

6 kg vödör 70 vödör / 420 kg / raklap

### Tárolás:

+5°C felett, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig.

## Műszaki adatok

Anyagszükséglet	kb. 0,7 - 1 kg/m <sup>2</sup> , parketta mérettől függően
Sűrűség	1,40 g/cm <sup>3</sup>
Fektetési idő	kb. 15 perc
Végcszilárdság	kb. 72 óra múlva
Ideális feld. hőmérséklet	+16°C - +22°C között

## Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

EC 1

## Bedolgozás

Javasolt szerszám:

B 3, PK jelű fogazott glettvás

### Alapfelület:

Az alapfelület tartósan száraz, tiszta, por-, zsír-, és olajmentes, valamint húzás- és nyomásálló az ÖNORM B 2236/1 és a B 2232 megfelelő kell, hogy legyen.

Megfelel:

Cementesztrichre

Nem megfelelő:

Műanyagra, fémre, közvetlenül anhidritesztrichre, víztaszító alapfelületekre.

### Előkészítés:

Burkolás előtt adott esetben alapozás és kiegyenlítés szükséges. Ehhez tudunk ajánlani alapozókat és aljzatkiegyenlítőket, javító tapasztakat. Az alapfelületet a ragasztás megkezdése előtt meg kell csiszolni és alaposan portalanítani. A felragasztandó parketta hőmérséklete az alapfelület hőmérsékletével közel azonos kell, hogy legyen. Az alapfelület optimális hőmérséklete: +16 - +22 °C

Alapozás padlófűtés és erősen szívóképes alapfelület esetén:

Murexin D1 Alapozó vagy D7 Alapozó

### Feldolgozás:

A ragasztóanyag-felvitelhez feltétlenül durva fogazású, B2 vagy B3 jelű simítólemezt kell használni. A fektetési idő 15 perc, ezért nem szabad nagyobb felületet ragasztóanyaggal előre bekenni, mint amennyit a fektetési időn belül le tudunk parkettázni. A parketta léceket enyhe csúsztatással kell a felületre helyezni, és rá kell kopogtatni, hogy a parketta hátoldala a teljes felületén benedvesedjen. A lefektetett parkettát **leghamarabb 72 óra múlva** szabad megcsiszolni.

## Fontos figyelmeztetés!

6250-00/01 M 522 parketta ragasztó, gültig ab: 25.6.2008, IKA, 1

## Melegburkolat ragasztási rendszer

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

### Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatókat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználójának figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismeretek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételként nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

**6250-00/01 M 522 parketta ragasztó, gültig ab: 25.6.2008, IKA, 2**